

可涂抹及可刷涂 **ALUMA** 涂层耐化学性列表

	Aluma TW 涂层	Aluma BR 涂层
温度	150°C	150°C
醋酸	R 50%	R 50%
冰醋酸	NR	NR
丙酮	NR	NR
氢氧化铵	R 20%	R 20%
苯甲醇	NR	NR
氯化钙	R 20%	R 20%
氢化钙	R 30%	R 30%
氯气	NR	NR
铬酸	R 10%	R 10%
乙酸乙酯	NR	NR
甲醛	R 25%	R 25%
Hydrochloric Acid 盐酸	R 5%	R 5%
Hydrochloric Acid 盐酸	NR 36%	NR 36%
乳酸	R 5%	R 5%
氯化镁	R 25%	R 25%
硫酸镁	R 25%	R 25%
马来酸	R 30%	R 30%
丁酮	NR	NR
硝酸	R 25%	R 25%
油及矿物质	R	R
油酸	R 30%	R 30%
草酸	R 50%	R 50%
磷酸	R 30%	R 30%
氢氧化钾	NR	NR
酞酸	R 25%	R 25%
水杨酸	R 30%	R 30%
氢氧化钠	NR	NR
硫酸	R 25%	R 25%
甲苯	NR	NR
尿素	R 50%	R 50%
尿	R 50%	R 50%

PLEASE CONTACT US FOR PRICE, STOCK AVAILABILITY AND LEAD TIMES

enquiries@earthwaterfire.com

尿酸	R 50%	R 50%
水	R	R
二甲苯	NR	NR
锌盐	R 50%	R 50%

食品行业

	Aluma TW 涂层	Aluma BR 涂层
婴儿食品	R	R
啤酒	R	R
巧克力酱	R	R
咖啡/茶	R	R
谷朊粉	NR	NR
猪油	R	R
橙汁	R	R
牛奶及牛奶制品	R	R
糖及糖溶液	R	R
调味品	R	R
红酒	R	R
白酒	R	R

R – 推荐使用

NR – 不推荐使用

PLEASE CONTACT US FOR PRICE, STOCK AVAILABILITY AND LEAD TIMES

enquiries@earthwaterfire.com